

PRODUIT	M0661-00	FT60DM066100R3
MARQUE	MICCA SOLAR®	
NOM	ALKYDE POLYURÉTHANE LUSTRÉ	

PRODUITS APPARENTÉ	M0610-00 JAUNE	M0615-00 BOURGOGNE	M0625-00 ROUGE	M0630-00 NOIR
	M0635-00 BRUN TABAC	M0645-00 BLEU	M0650-00 TERRE CUITE	M0660-00 VERT
	M0661-00 VERT FOREST	M0675-00 ORANGE	M0680-00 BRUN FONCÉ	

DESCRIPTION
Revêtement à base de résines alkydes polyuréthane produisant un fini lustré résistant et lavable.
UTILISATION
Recommandé à l'extérieur pour: bois, métal, maçonnerie, portes, clôtures, chaises et balcons. Sur les surfaces neuves ou réparées, appliquer une couche de fond. Pour obtenir de meilleurs résultats, appliquer (2) couches de finition
PRÉPARATION DE LA SURFACE
Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches dépourvues d'anciennes écailles de peinture et de tout autres contaminants. Notez qu'il est préférable que les surfaces neuves, poreuses ou mates soient apprêtées d'une couche de fond.

MODE D'EMPLOI
Bien mélanger avant l'usage. Appliquer à une température entre 10-30 °C avec un pinceau, rouleau ou pistolet. Nettoyer l'outillage avec de l'essence minérale.
PRÉCAUTION
En cas d'ingestion, NE PAS FAIRE VOMIR et contacter un médecin immédiatement. Tenir loin de la flamme nue ou des étincelles. Garder hors de portée des enfants.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES	
Viscosité	75±5 KU.
Lustre	90±5
Rendement	709 pi ² /gal-mil
Sec au toucher	3-4 h.
Avant de repeindre	12-18 h.
Point d'éclair (T.C.C.)	42°C
Volume solide	45± 1%
Poids solide	53± 1%
O.N.G.C.	CAN/CGSB-1.59M89 TYPE
B.N.Q.	3711-125 type, TYPE B, Classe 5, Grade 1