

<b>PRODUIT</b>	<b>SÉRIES M1280</b>	<b>FT74M1280R12</b>
<b>MARQUE</b>	<b>MICCA MIRAGE ®</b>	
<b>NOM</b>	<b>ALKYD MÉLAMINE</b>	

<b>PRODUITS APPARENTÉ</b>	<b>M1280-00 BLANC</b>	<b>M1280-20 MÉDIUM</b>
	<b>M1280-40 FONCÉE</b>	<b>M1280-60 ACCENT</b>

## DESCRIPTION

Revêtement à base de résines alkydes produisant un fini perle lavable et très résistant.

## UTILISATION

Recommandé à l'intérieur pour: armoires, boiseries et portes. Sur le bois neuf ou sablé, appliquer un scellant à base de laque ou de la gomme laque. Pour de meilleurs résultats, appliquer deux ou trois couches de finition.

## PRÉCAUTION

Garder hors de portée des enfants. EN cas d'ingestion, NE PAS FAIRE VOMIR et contacter un médecin immédiatement. Tenir loin de la flamme nue ou des étincelles.

## PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches dépourvues d'anciennes écailles de peinture et de tout autres contaminants. Il est préférable d'appliquer un apprêt sur les surfaces avant d'appliquer le produit.

## MODE D'EMPLOI

Bien mélanger avant l'usage. Appliquer à une température entre 10-30°C, avec un pinceau, rouleau ou un pistolet. Nettoyer l'outillage avec de l'essence minérale.

## RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Viscosité	80±3 KU.
Brillant	20-25°
Rendement	784 pi <sup>2</sup> /gal-mil
Sec au toucher	3-4 h.
Avant de repeindre	12-18 h.
Point d'éclair (T.C.C.)	52°C
Poids solide	71 ± 1%
Volume solide	50 ± 1%